

<b>Пороки</b>	<b>Сорт «А» — на лицевой поверхности</b>	<b>Сорт «В» — на лицевой поверхности</b>	<b>Сорт «С» — на лицевой поверхности</b>	<b>На нелицевой поверхности</b>
	Не допускаются сухие выпадающие и гнилые сучки, частично сросшиеся сучки, несросшиеся (сухие) сучки	Допускаются гнилые, сухие, черные, загнившие сучки, диаметром не более 20 мм, в количестве не более 1 шт. на 1 погонный метр длины	Допускаются	Не ограничивается
<b>1. Сучки</b>	Допускаются: здоровые сросшиеся сучки (в т.ч. темные) диаметром до 35 мм не более 6 шт. на 1 погонный метр длины	Допускаются: здоровые сросшиеся сучки, частично сросшиеся и несросшиеся невыпадающие сучки диаметром до 35 мм не более 10 шт. на 1 погонный метр длины	Не ограничивается	Не ограничивается
<b>2. Глазки (черные сучки)</b>	Допускаются размером до 7 мм	Допускаются размером до 20 мм	Допускаются	Не ограничивается
<b>3. Вырывы, сколы в зоне сучков, отверстия от сучков</b>	Допускаются: сколы на сучках со стороны гребня, невидимые при сборке, сколы на сучках со стороны паза только на нижней кромке	Допускаются: сколы на сучках, отверстия от сучков со стороны гребня или паза не перекрываемые при сборке не более 20 мм, в количестве не более 1 шт. на 3 погонных метра	Допускаются	Не ограничивается
<b>4. Трещины: торцевые</b>	Допускаются торцевые трещины до 30	Допускается длиной не более 150 мм на одном конце и	Допускаются трещины (в т.ч. сквозные) до 300 мм длиной	Не ограничивается

	мм длиной и до 0,5 мм шириной	толщиной не более 1 мм	и 3 мм шириной по направлению волокон и на сучках	
<b>Трещины несквозные на лицевой пласти</b>	Не допускаются	Допускается суммарной длиной не более 1/6 от длины изделия и шириной не более 3 мм		
<b>5. Крень</b>	Допускается, если не влияет на сборку	Допускается	Допускается	Не ограничивается
<b>6. Смоляные кармашки (шириной более 3 мм)</b>	Допускаются длиной до 30 мм 2 шт. на 1 погонный метр	Допускается	Допускается	Не ограничивается
<b>7. Засмолки</b>	Допускаются	Допускается	Допускается	Не ограничивается
<b>8. Прорость (зарастающая или заросшая рана, сопровождающаяся радиальной щелевидной полостью, как правило заполненная остатками коры и омертвевшими тканями)</b>	Не допускается	Допускается до 50 мм, не сквозная, не более 1 шт. на 1 погонный метр	Допускается	Не ограничивается
<b>9. Червоточина (ходы и отверстия, сделанные в древесине насекомыми)</b>	Не допускается	Не допускается	Допускается	Не ограничивается
<b>10. Гниль (ненормальные по цвету участки древесины с понижением твердости, возникающие под</b>	Не допускается	Не допускается	Допускается общей площадью не более 1/6 длины изделия	Не допускается

воздействием дереворазрушающих грибов)				
<b>11. Синева</b>	Не допускается	Не допускается	Допускается общей площадью не более 1/6 длины изделия	Не допускается
<b>12. Обработка</b>	Допускается незначительные дефекты строжки (шероховатость и мелкий вырыв на кромке в зоне сучков)	Допускается шероховатость и вырыв в зоне сучков	Допускаются шероховатость, вырывы в области сучков, вырывы и сколы со стороны паза и ребра, не перекрываемые при сборке; непрострог и следы от подающих вальцов на лицевой стороне изделия	Не ограничивается
<b>13. Обзол</b>	Не допускается	Допускается с тыльной стороны, если не виден при сборке	Допускается суммарной длиной не более 1/6 от длины изделия	Допускается
<b>14. Геометрические изменения (покорбленность): крыловатость, волнистость, стрела прогиба</b>	Не допускается	Допускаются, незначительные, которые можно исправить при монтаже	Допускается	